



## TOPCOAT W

### POPIS PRODUKTU

TOPCOAT W je vodou riediteľná farba spomaľujúca horenie, používaná ako vrchná farba v protipožiarnych náteroch. Ponúka matný povrch v troch bázach- bielej, bielej polotransparentnej a transparentnej, ktoré je možné tónovať do niektorých odtieňov.

TOPCOAT W sa používa ako vrchný náter pre STEEL 1001 a WOOD-S.

### APLIKÁCIA

Povrch musí byť bez prachu a mastnoty. Neaplikujte pri teplotách pod +10°C a pri relatívnej vlhkosti nad 75%. Pre lepšiu aplikáciu ponechajte farbu adaptovať na izbovú teplotu. Použite štetec, valček, alebo bezvzduchové striekanie. Vhodné náradie môžete konzultovať s technikom. Pred aplikáciou riadne premiešajte. Použité náradie očistite vodou.

### SCHNUTIE

pri teplote +23°C a vzdušnej vlhkosti 50%:

- suché na dotyk: 2 hodiny
- manipulovateľné: 8 hodín

### BALENIE

Paleta 92 x 5 litrov.

### OCHRANNÉ OPATRENIA

Zabráňte kontaktu s kožou a očami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri dlhotrvajúcom alebo opakujúcom sa kontakte noste ochranné rukavice. Pri riziku rostreku noste ochranné okuliare.

Pre ďalšie informácie vid' kartu bezpečnostných údajov.

### DODATOČNÉ ÚDAJE

Viskozita:	Viskózne
Bod vzplanutia:	Nehorľavé
Špecifická hmotnosť:	1,3 kg/dm <sup>3</sup>
Obsah sušiny:	53%
Hrúbka filmu:	100 g/m <sup>2</sup> = 75 µm mokrého filmu = 40 µm suchého filmu
Riedidlo:	Voda
Skladovanie:	12 mesiacov v neotvorenom balení. Musí byť skladované pri teplote nad 5°C!

### OSVEDČENIA

ETA-18/0223, RISE, Certificate no. SC0507-14 pre B-s<sub>1</sub>,d<sub>0</sub> podľa EN 13501-1:2007, Registrované v LBC, Red List Free.

Všetky informácie v tomto liste je potrebné považovať za usmernenia získané z technických testov a praktických znalostí produktu. Tieto informácie sa nesmú použiť ako základ alebo overenie pre iné testy alebo systémy. Protega AB nezodpovedá za iné oblasti použitia alebo nesprávnu manipuláciu. Používateľ musí zabezpečiť, aby sa použila posledná revízia tohto dokumentu.